

Beneficiile noului ambalaj:



Ambalaj curat



Rezista la umezeala



Ambalaj vidat -
garantia calitatii



Valabilitate
extinsa



Rezista la socuri
mecanice



100%
reciclabil



Descrierea produsului

Rigips® SUPERTOP este un glet de finisare, ultrafin pe bază de ipsos alb destinat finisării suprafețelor de gips-carton, peretilor și tavanelor interioare, aplicabil mecanizat (cu mașini de gletuit care funcționează pe principiul airless) sau manual în grosimi de până la 2 mm.

Domeniul de utilizare

- Recomandat pentru finisarea suprafețelor din gips-carton până la nivelul Q4 de calitate a suprafețelor.
- Destinat gletuirii în interior pe suprafețe suport nivelate în prealabil, pregătite pentru aplicarea unui glet de finisare finală: tencuieli interioare, gleturi de încărcare, etc.
- Poate fi aplicat în strat subțire de până la 2 mm grosime, într-una sau mai multe mâini.
- Recomandat în scopul obținerii unui grad ridicat de finisare și pentru reducerea consumului de vopsea aplicată ulterior ca finisaj pe acele suprafețe.
- Recomandat aplicării pe toate tipurile de plăci de gips-carton (RB, RBI, RF, RFI).
- Recomandat și la lucrările de renovări și reparații ale finisajelor interioare.
- Nu este recomandată aplicarea produsului pe suprafețe de gips-carton, care ulterior vor fi finisate cu placaje ceramice (ex. faianța).

Suprafața suport

- Suprafața suport trebuie să fie curată, fără praf, fără urme de grăsime, gudroane sau funingine, neînghețată, uscată și protejată de umiditate excesivă.
- Suprafețele cu absorbție mare (ex. tencuială foarte uscată) trebuie udade înainte de aplicarea produsului sau tratate cu grund în scopul reducerii absorbției
- Suprafețele cu aderență scăzută se vor trata cu grund pentru a asigura aderența.
- A nu se aplica peste suprafețe din lemn, plastic sau suprafețe vopsite în prealabil (vopsele lavabile sau pe bază de ulei, emailuri, vopsele alchidice, etc.).

Informațiile din această Fișă tehnică au la bază determinări făcute în laboratoarele Saint-Gobain. Indicațiile referitoare la pregătirea și punerea în operă sunt corelate cu specificul fiecărui produs. Abaterile de la ele conduc la scăderea performanțelor previzionate ale produsului și la reducerea oricărei obligații legate de garanțiile asociate produsului. Utilizatorul trebuie să respecte pe propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum și prevederile legale. Eventualele modificări asupra produsului se vor face conform prevederilor legislației în vigoare și în limitele standardului de referință.

Saint-Gobain Construction Products Romania - Rigips Business Unit, Clădirea Floreasca Park, Soseaua Pipera nr. 43, Corpul A, et.3, sector 2, București,

Tel: +40 (21) 207 57 50 • www.rigips.ro

• În cazul suprafețelor vopsite se recomandă îndepărtarea în totalitate a stratului de vopsea și tratarea cu grund pentru egalizarea absorbției și asigurarea aderenței

Condiții de aplicare

- Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să se fie peste +5°C și sub 35°C.
- În condiții excesive de căldură, ventilație sau frig, în spațiile unde au loc lucrări de gletuire sau unde suprafețele sunt proaspăt gletuite se vor lua măsuri pentru normalizarea temperaturilor de lucru și reducerea intensității curenților de aer.
- În spații închise va fi asigurată o ventilație fără curenți puternici de aer, pentru uscarea produsului.

Aplicarea produsului

Prepararea materialului:

- Presărați produsul în apă curată (Niciodată invers!): cca. 20 kg pulbere în cca. 16 litri de apă.
- Se așteaptă aproximativ 3 minute pentru ca întreaga cantitate de pulbere să fie imbibată cu apă, după care se amestecă manual sau cu mixerul, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări.
- Atenție! Amestecarea excesivă poate duce la scurtarea timpului de lucru.
- După amestecare nu se va mai adăuga pulbere în pasta rezultată (se formează bulgări!). Este însă posibilă adăugarea apei în pastă pentru diluarea acesteia.
- Pasta nu necesită o a doua amestecare.
- Pasta pregătită se poate utiliza în limita timpului de lucru.
- Nu amestecați **Rigips® SUPERTOP** cu alte materiale.
- Pasta întărită nu mai trebuie utilizată sau diluată prin adaos de apă.
- În cazul unei diluări sau a unui amestec nepermis, există pericolul apariției de defecte de calitate (ex. fisuri, aderență defectuoasă, zgârieturi pe suprafața de lucru, timp de lucru neadecvat).

Mod de lucru

- Aplicarea se face manual într-un strat sau în straturi succesive, până la obținerea unor suprafețe netede și plane de culoare albă.
- La aplicarea în două straturi succesive, umed pe umed (ud pe ud în aceeași zi), al doilea strat se aplică subțire peste primul strat umed, înainte ca acesta să se întărească. Uzul se lasă 20 - 25 min între aplicările celor două straturi.
- Pentru reducerea/evitarea șlefuirii suprafața finisată se poate netezi cu fierul de glet după umezirea prealabilă cu pensula sau bidineaua. Operația este recomandată după începerea întăririi produsului.
- În cazul în care se optează pentru șlefuirea suprafeței, **Rigips® SUPERTOP** permite o șlefuire ușoară, la aproximativ

24 ore de la aplicare, când stratul de glet este uscat complet.

• În vederea aplicării stratului final (ex. vopsea) se va aștepta ca suprafața gletuită să fie complet uscată.

Condiții de păstrare a produsului

- Păstrați produsul la loc uscat, în ambalajul original, sigilat, ferit de intemperii.
- În cazul utilizării parțiale, sacul se va închide cât mai bine posibil (pentru evitarea transferului de umezeală din aer), în vederea utilizării ulterioare.
- Termenul de valabilitate al produsului este înscris pe ambalaj.

Măsuri de protecție a „Mediului și a Sănătății și Securității muncii”

- Se recomandă a se lucra cu echipament de protecție adecvat: îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mănuși și mască de praf.
- Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul), contactul prelungit cu pielea, ingestia/inhalarea.
- Se recomandă desfacerea cu grijă a ambalajului și manipularea cu grijă a pulberii pentru reducerea formării prafului la locul de muncă.
- Deșeurile de ambalaje precum și cele rezultate din utilizarea produsului, vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Ambalaj 100% reciclabil.
- A se respecta recomandările făcute în Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Date tehnice

Parametrii de produs prezentați mai jos se referă la condiții de temperatură de 23±2°C și umiditate relativă a aerului de 50±5%.

Standard de referință	conform SR EN 13279-1
Clasa de încadrare	B1/20/2
Compoziție	ipsos alb, compuși minerali și aditivi
Reacție la foc	A1
Finețe	99% sub 200µm
Aderența	>0.1 N/mm ²
Rezistența la încovoier	>1 N/mm ²
Rezistența la compresiune	>2 N/mm ²
Timp de lucru	aprox. 110 min.
Raport amestec	20kg pulbere / 16L apă
Consum orientativ de pulbere	0.9 kg/mp/mm
Ambalaj (sac)	Sac polietilenă 20 kg
Palet	54 saci

Declarație de Performanță în sistem IV.