

MAPEI

Mape-Antique LC

Liant pe baza de var si Eco-Pozzolan, rezistent la saruri, pentru a fi amestecat cu agregate de diverse dimensiuni cu scopul de a realiza tencuieli de asanare si mortare de zidarie

DOMENII DE APLICARE

Repararea zidariilor deteriorate de prezența umidității capilare și a sarurilor solubile, inclusiv în cazul cladirilor de interes istoric sau artistic.

Refacerea tencuielilor pe baza de var deteriorate de acțiunea agentilor atmosferici și a condițiilor de mediu precum și de imbatranire.

Pentru pereti noi structurali sau nestructurali sau pentru reconstrucția celor vechi.

Realizarea zidariilor cu „fata vazuta” din piatră, caramizi sau tuff.

Exemple de aplicare

- Mortar pentru tencuieli de asanare macro-poroase sau pentru restaurarea zidariilor deteriorate de către umiditatea capilară și sarurile solubile la clădiri vechi, inclusiv aceleia de interes istoric sau artistic aflate sub protecția Patrimoniului Național.
- Tencuieli de asanare noi și/sau reconstruirea tencuielilor vechi pe baza de var pe piatră, caramizi, tuff sau zidarie mixta.
- Mortar de zidarie pentru construcția și/sau reconstrucția peretilor din piatră, caramizi, tuff sau zidarie mixta.
- Mortar de zidarie pentru „pozarea” pietrelor, caramizilor sau tuff la zidarii cu „fata vazuta”.
- Mortar de zidarie pentru „plombarea” și nivelarea peretilor cu cavități și/sau o suprafață neuniformă.

CARACTERISTICI

Mape-Antique LC este un liant hidraulic fără ciment sub formă de pulbere pentru tencuieli de asanare și mortare de zidarie pe baza de var, Eco-Pozzolan, filler mineral, aditivi speciali și micro-fibre conform unei formule dezvoltată în laboratoarele de cercetare MAPEI.

Când este amestecat cu apă într-un mixer, **Mape-Antique LC** formează o tencuială de asanare rezistentă la saruri, macro-poroasă, precum și un mortar de zidarie cu o consistență plastică-tixotropica ce este usor de aplicat cu fierul de glet sau prin turnare în funcție de amestecul realizat și tipul de mortar preparat.

Odată întarit, proprietățile mortarului realizat folosind **Mape-Antique LC**, cum ar fi rezistențele mecanice, modulul de elasticitate și porozitatea, sunt foarte apropiate de cele ale unui mortar realizat folosind var, var-pozzolan sau var hidraulic folosite în construcția cladirilor vechi.

Comparându-l cu aceste tipuri de mortar, totusi, **Mape-Antique LC** are anumite proprietăți ce fac materialul să fie rezistent la fenomene chimice și fizice agresive, cum ar fi prezența de saruri solubile, ciclurile inghet-dezgheț și reacțiile alcali-aggregate.

Valorile caracteristice sunt indicate în tabelul cu date tehnice (vezi secțiunea cu Date de Aplicare și Performante Finale) ce face referire la principalele caracteristici ale **Mape-Antique LC** atât în stare proaspătă cât și întarita.

RECOMANDARI

- În prezența umidității capilare ascensionale și a sarurilor solubile, aplicați tencuiala de asanare realizată cu **Mape-Antique LC** după aplicarea unui strat de **Mape-Antique Rinzaffo** de aprox 5 mm grosime.
- Tencuielile de asanare realizate cu **Mape-Antique LC** trebuie aplicate în straturi de min 20 mm grosime.
- Nu folosiți nisip ce conține namol sau argila.
- Nu folosiți **Mape-Antique LC** pentru a prepara amestecuri de injectare pentru consolidare (folosiți **Mape-Antique I** sau **Mape-Antique F21**).
- Nu utilizați **Mape-Antique LC** pentru tencuieli fine de nivelare (folosiți **Mape-Antique FC Ultrafine**, **Mape-Antique FC Civile** sau **Mape-Antique FC Grosso**).
- Nu adăugati niciodată aditivi, ciment sau alți lianti (var sau gips) în **Mape-Antique LC**.
- Dacă structurile ce trebuie restaurate suferă din pricina umidității capilare intense și concentratiei ridicate de saruri solubile, recomandăm formarea unei bariere chimice orizontale (cum ar fi **Mapestop**) înainte de aplicarea tencuielii de asanare pentru a reduce infiltratiile de apă în zidarie cât de mult este posibil.
- Nu aplicați **Mape-Antique LC** dacă temperatura este mai mică de +5°C.

PROCEDURA DE APLICARE

Pregatirea stratului suport

Pe zidarie cu umiditate capilară ascensională și saruri solubile, îndepărtați complet tencuiala deteriorată fie manual sau prin mijloace mecanice la o înălțime de aprox. 50 cm deasupra zonei afectate și în toate cazurile pana la o înălțime de dublul grosimii peretelui. Îndepărtați orice urmă de material non-adherent sau inconsistent, mucegai sau orice alt element ce ar putea compromite aderența ciclului de asanare compus din **Mape-Antique Rinzaffo** și **Mape-Antique LC** pana când stratul suport este curat, solid și compact. Apoi curătați peretele cu jeturi de apă cu presiune joasă pentru a îndepărta orice eflorescente sau saruri solubile prezente pe suprafață. Repetați aceasta operațiune de câteva ori dacă este necesar.

Golurile sau zonele denivelate in zidarie trebuie reparate prin chituire sau peticire cu **Mape-Antique LC**, **Mape-Antique Allettamento** sau **Mape-Antique Strutturale NHL** in combinatie cu bucati de piatra, caramizi sau tuff cu caracteristici similare cu materialul original. Saturati stratul suport cu apa pentru a il impiedica sa absoarba apa din mortar si sa afecteze performantele finale ale acestuia. Apa in exces trebuie asteptat sa se evapore sau trebuie indepartata, astfel incat zidaria sa fie saturata cu apa dar uscata la suprafata. Se poate utiliza aerul comprimat pentru aceasta operatiune. Daca stratul suport nu poate fi saturat cu apa, recomandam sa fie cel putin umezit cu apa pentru a permite mortarului sa adere corespunzator.

Daca exista umiditate capilara, inainte de aplicarea lui **Mape-Antique LC**, aplicati intotdeauna un strat de **Mape-Antique Rinzaffo** de aprox 5 mm grosime pentru a acoperi in intregime stratul suport, pentru a imbunatati aderenca tencuielii si pentru a uniformiza absorbtia stratului suport si pentru a incetini transferul sarurilor. Pe pereti din zidarie mixta sau la pereti deviati de la verticala cu mai mult de 4-5 cm, ceea ce ar conduce la grosimi variabile ale stratului de tencuiala, recomandam inglobarea unei plase metalice zincate de Ø 2 mm cu goluri de 5 x 5 cm inainte de aplicarea de **Mape-Antique Rinzaffo**. Plasa trebuie fixata de perete cu cuie, cu ancore chimice (cum ar fi **Mapefix PE SF**) sau distantiere ce pastreaza o mica distanta de perete astfel incat la final se vor ingloba la mijlocul stratului de tencuiala. Formati fasi de nivelare (pontaj) din mortar sau folositi ghidaje verticale pentru a determina planeitatea si grosimea corecta a tencuielii.

Prepararea produsului

Preparati tencuiala sau mortarul de zidarie cu un mixer vertical. Cantitati mai mici de material pot fi preparate folosind o bormasina electrica cu turatii reduse. Amestecarea produsului manual, nu este recomandata. Dupa ce ati turnat minimum cantitati de apa recomandata in mixer (8.5-10 litri per sac in functie dimensiunea si cantitatea de agregat adaugata), adaugati agregatul si apoi incet adaugati pulberea de **Mape-Antique LC** in timp ce amestecati. Amestecati pentru aproximativ 5 minute pana la o omogenizare completa, asigurandu-vla ca nu a ramas material pe marginile sau partea inferioara a mixerului, pentru a obtine un amestec uniform, plastic si tixotropic.

Aplicarea produsului

Tencuiala de asanare

Daca s-a aplicat un strat de **Mape-Antique Rinzaffo**, de exemplu pe o zidarie cu umiditate capilara si saruri solubile, asteptati pana cand acest strat a intrat in priza si apoi aplicati un strat de tencuiala de asanare compus din **Mape-Antique LC** de cel putin 20 mm grosime cu o gletiera, incepand de la baza zidului. Daca grosimea tencuielii ce urmeaza a fi aplicata depaseste 30 mm, trebuie aplicate straturi succesive. Fiecare strat trebuie aplicat fara a finisa stratul anterior. Dupa aplicarea mortarului, asteptati cateva minute si nivelati folosind un fier de glet trecand de mai multe ori vertical si orizontal, pana cand suprafata este plata. Indepartati ghidajele verticale, daca au fost utilizate, si umpleti golurile cu tencuiala.

Finisati suprafata tencuielii de asanare cu o drisca din plastic, lemn sau un burete la cateva ore de la aplicare, in functie de temperatura ambientala.

Nu compactati suprafata mortarului pentru ca porozitatea tencuielii se va reduce si astfel evaporarea umezelii din tencuiala va fi impiedicata.

Desi **Mape-Antique LC** contine produse care previn formarea de micro-fisuri, este benefic a se aplica mortarul atunci cand peretele nu este in bataia directa a soarelui si/sau a vantului. In astfel de situatii, cum ar fi o vreme calda si/sau cu vant puternic acordati o atentie speciala la maturarea tencuielii, in special in primele 36-48 ore. Pulverizati apa pe suprafata sau aplicati alte sisteme pentru prevenirea evaporarii prea rapide a apei.

Aplicarea produsului

Mortar de zidarie

Daca mortarul este utilizat pentru a „poza” o zidarie cu fata vazuta, aplicati mortarul intre blocuri cu o usoara presiune pentru a ajuta aderenca. Orice mortar in exces trebuie indepartat imediat dupa aplicare, inclusiv de pe elementele de constructie ale zidariei. Daca este necesar, curatati rosturile cu un burete umed sau cu o perie moale.

Pentru un aspect „natural” al zidariei, formati un „pat” si apoi asezati elementele zidariei presandu-le bine pentru a fi siguri ca raman pe pozitie. Apoi indepartati mortarul in exces cu o mistrie.

Strat de finisare

Daca este nevoie de un aspect mai fin decat cel al tencuielii de asanare, aplicati un strat de **Mape-Antique FC Ultrafine**, **Mape-Antique FC Civile** sau **Mape-Antique FC Gross** care sunt materiale de finisare cu diferite dimensiuni ale agregatelor. Desi **Mape-Antique FC Ultrafine** si **Mape-Antique FC Civile** se pot aplica pe orice tip de tencuiala pe baza de var, inclusiv tencuieli de asanare macro-poroase; structura ultra-fina sau fina a acestor compusi de finisare au tendinta de a reduce permeabilitatea la vaporii a tencuielii. In astfel de cazuri, este mai bine sa folosim produsele de acoperire colorate **Silexcoor Tonachino** pe baza de silicat sau **Silancolor Tonachino** pe baza de siloxan in grosimi mici dupa aplicarea amorselor aferente (**Silexcolor Primer** si **Silancolor Primer**).

Asteptati intotdeauna pana cand tencuiala si stratul de finisare, daca este aplicat, sunt complet intarite inainte de vopsirea suprafetei sau de aplicarea oricarui alt tip de produs de finisare. Vopsiti suprafata cu **Silexcolor Paint** sau **Silancolor Paint** dupa aplicarea amorselor aferente. Pentru constructii supuse in mod particular ploilor, daca tencuiala nu necesita nici un strat de acoperire, poate fi protejata cu un produs anti-apa cum ar fi **Antipluviol S** rasina de impregnare pe baza de siloxan in solvent sau **Antipluviol W** rasina de impregnare pe baza de siloxan in dispersie apoasa.

Curatare

Mortarul poate fi inlaturat de pe unelte cu apa inainte sa se intareasca. Odata intarit, curatarea este mult mai dificila si trebuie efectuata mecanic

AMBALAJ

Saci de 20 kg

CONSUM

Consumul aproximativ (pe cm grosime):

5 kg/m² (cu nisip fin 0,5 – 2,5 mm)

4,5 kg/m² (cu nisip grosier 0,5 – 5 mm)

4 kg/m² (cu „margarita” 0 – 8 mm)

DEPOZITARE

12 luni in mediu uscat, acoperit, in ambalajul original

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APPLICARE

Mape-Antique LC contine lianti hidraulici speciali, in contact cu transpiratia si alte lichide corporale, poate produce o reactie alcalina iritanta ochilor sau pielii. Folositi manusi si ochelari de protectie.

Pentru mai multe si complete informatii despre utilizarea produsului nostru in siguranta consultati va rugam ultima versiune Fisei de Securitate.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie

confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Consultati va rugam ultima versiune a Fisei Tehnice, disponibila pe site-ul nostru www.mapei.com.

Green Innovation – Marcajul semnifica implicarea noastră în protejarea mediului. Peste 150 de produse Mapei, purtând marcajul "Inovația verde", contribuie cu puncte valoroase în proiectele de certificare LEED

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

DATE TEHNICE (valori caracteristice)				
DATE IDENTIFICARE PRODUS				
Aspect:	Pulbere			
Culoare:	Alb			
Densitatea in vrac (kg/m ³):	1.050			
DATE DE APPLICARE ALE PRODUSULUI (la +20°C si 50% U.R)				
Compozitia (kg/m ³):	Amestecul nr: 1 nisip 0,5 – 2,5 mm		Amestecul nr: 2 nisip 0,5 – 5 mm	Amestecul nr: 3 pietris 0 – 8 mm
- Mape-Antique LC:	500		450	400
- agregate:	1000		1150	1300
- apa	225		210	200
Consistenta amestec:	plastic – tixotropic			
Densitatea amestecului (EN 1015-6) (kg/m ³):	1725		1810	1900
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +35°C			
Timpul de lucrabilitate al mortarului (EN 1015-9):	aproximativ 60 minute			
PERFORMANTE FINALE				
Performante caracteristice	Metoda de incercare	Performantele produsului		
Rezistenta la compresiune dupa 28 zile (N/mm ²):	EN 1015-11	4	5	7
Aderenta la suport (zidarie) (N/mm ²):	EN 1015-12	>0.3 Modul de cedare (FP) = B		
Conductivitatea termica ($\lambda_{10,uscat}$)(W/m*K):	EN 1745	0.7	0.77	0.83
Reactia la foc:	EN 13501-1	Clasa A1		
Rezistenta la sulfati:	Testul Anstett	ridicata		
Eflorescente saline: (dupa semi-imersia in apa):	/	absent		

Fisa dupa: (IT) 603-5-2015